


AirPave®



Schématické zobrazenie



90 × 45 cm

Prevedenie	2 druhy povrchu a 4 farby							
	Produkt	Farba						
	MONARO	gris						
		nocturno						
PANAMA	nacar							
	beige							
Informácie o produkte	Rozmer v cm	Hrúbka v cm	Prevedenie hrán	Min. šírka škáry v mm	Váha kg/ks	Váha kg/m ²	Spotreba ks/m ²	Trieda kvality
	90 x 45	2	so skosením	5	18,80	46,46	2,47	CE
Charakteristika	Jemný kameň vhodný na pokládku priestorov v exteriéri. Materiál sa ľahko udržiava, je robustný a ideálny pre vonkajšie priestory.							
Možnosti použitia	Terasy, záhradné chodníky, podlubie, chodníky, okolie bazénov							
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • Veľký, obdĺžnikový tvar • Nízka hmotnosť • Opticky atraktívny dizajn • Protišmykový a odolný materiál • Odolnosť voči náhlym zmenám teploty • Odolnosť voči mrazu • Odolnosť voči bazénovým soliam, kyselinám a chemickým látkam • Odolnosť voči tvorbe škvrn a zmenám farby vplyvom UV žiarenia 							
Európske normy	EN 14411 ISO 13006 príloha G, EN ISO 10545							
Vzory pokládky	Vzor 1 – na škáru			Vzor 2 – na väzbu			Vzor 3 – na väzbu 2	

AirPave®



RADY PRED POKLÁDKOU

Odporúčame prenechať pokládku profesionálnemu pokladačovi. Rešpektujte prosím platné predpisy, ako aj odporúčania týkajúce sa vstavania jednotlivých systémových komponentov. Pred začatím pokládky AirPave® platní musí byť podkladový materiál dôkladne preverený profesionálnym pokladačom.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Starostlivosť: Vďaka jednoduchému čisteniu a ľahkej údržbe sú AirPave® platne ideálnym materiálom do vonkajších priestorov.

Odporúčanie: Používajte prosím vhodný čistiaci prostriedok určený na starostlivosť o jemný kameň a berte prosím ohľad aj na použitý škárovací materiál.

REKLAMÁCIE

Výrobok musí byť skontrolovaný po dodaní ako aj pred samotnou pokládkou. Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou musí byť tovar reklamovaný pred pokládkou. V prípade opodstatnenej reklamácie bude vymenený len samotný tovar. Náklady vynaložené na pokládku nebudú uhradené. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú náklady spojené s reklamáciou hradené zákazníkom.

Rozmery a povolené odchýlky v parametroch	Hotový produkt zodpovedá nariadeniam normy EN14411. AirPave® – hodnoty 1. triedy
Dĺžka a šírka	± 0,20 %
Hrúbka	± 5,00%
Priamosť hrán	± 0,20%
Pravouhlosť	± 0,25%
Odchýlky od rovinnosti	± 0,20%

Mechanické vlastnosti	AirPave® – hodnoty 1. triedy
Nasiakavosť	≤ 0,1%
Lomové zaťaženie	≥ 12000 N ⁽¹⁾
Pevnosť v ohybe	≥ 50 N/mm ²
Odolnosť voči opotrebovaniu	< 145 mm ³
Odolnosť voči náhlým zmenám teploty	Podľa EN ISO 10545-9
Odolnosť voči mrazu	Podľa EN ISO 10545-12
Odolnosť voči chemickým látkam	Podľa EN ISO 10545-13

⁽¹⁾ Min. 2000 N, môže sa líšiť v závislosti od modelu.

AirPave®



Ďalšie normy		AirPave® – hodnoty 1. triedy
Odolnosť proti šmyku (kyvadlom)	UNE-ENV 12633	Trieda 3
Koeficient trenia	DIN 51130	R11
Odolnosť proti šmyku (naboso)	DIN 51097	Trieda C
Stálosť farieb	DIN 51094	drží