


# AirPave®



Schématické zobrazenie



30 × 120 cm

Prevedenie	Štruktúra dreveného povrchu v 2 farbách							
	Produkt	Farba/Číslo artiklu						
	SELVA	Encina 15719671 Eucalipto 15719672						
Informácie o produkte	Rozmer v cm	Hrúbka v cm	Prevedenie hrán	Min. šírka škáry v mm	Váha kg/ks	Váha kg/m <sup>2</sup>	Spotreba ks/m <sup>2</sup>	Trieda kvality
	30 x 120	2	s 1mm skosením	5	17,05	47,40	2,78	CE
Jednotka balenia	2 ks = 0,72 m <sup>2</sup>							
Charakteristika	Jemný kameň vhodný na pokládku priestorov v exteriéri. Materiál sa ľahko udržiava, je robustný a ideálny pre vonkajšie priestory.							
Možnosti použitia	Terasy, záhradné chodníky, podlubie, chodníky, okolie bazénov							
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palubovka obdĺžnikového tvaru</li> <li>• Dlažba zafarbená v celom priereze</li> <li>• Rektifikovaná dlažba</li> <li>• Nízka hmotnosť</li> <li>• Opticky atraktívny drevený dizajn</li> <li>• Protišmykový a odolný materiál</li> <li>• Odolnosť voči náhlym zmenám teploty</li> <li>• Odolnosť voči mrazu</li> <li>• Odolnosť voči bazénovým soliam, kyselinám a chemickým látkam</li> <li>• Odolnosť voči tvorbe škvrn a zmenám farby vplyvom UV žiarenia</li> </ul>							
Európske normy	EN 14411 ISO 13006 príloha G, EN ISO 10545							
Vzory pokládky	Vzor 1 – na škáru	Vzor 2 – na väzbu	Vzor 3 – na väzbu 2					

**AirPave®**



<p>Počet rektifikačných terčov</p>	<p>6 ks</p>	
--	-------------	--

### RADY PRED POKLÁDKOU

Odporúčame prenechať pokládku profesionálnemu pokladačovi. Rešpektujte prosím platné predpisy, ako aj odporúčania týkajúce sa vstavania jednotlivých systémových komponentov. Pred začatím pokládky skontrolujte prosím doručené AirPave® platne, aby ste odhalili možné viditeľné nedostatky, rozdiely vo sfarbení alebo iné poškodenia doručeného materiálu. Pri pokládke odoberajte platne striedavo z jednotlivých paliet, aby ste vyrovnali jemné rozdiely vo farebných odtieňoch jednotlivých platní, ktorým sa vo výrobe nedá predísť a nie sú tak dôvodom k opodstatnenej reklamáci.

### OVERENIE PODKLADOVÉHO MATERIÁLU

Pred začatím pokládky AirPave® platní musí byť podkladový materiál dôkladne preverený profesionálnym pokladačom. Pre optimálne odtekanie vody je potrebné AirPave® platne, ako aj podkladový betón položené s minimálne 2% spádom. Pred pokládou by mal byť podkladový materiál zhutnený vibráciou, aby sa zlepšila nosnosť podkladu.

### ŠKÁRY

Jednotlivé platne by mali byť položené s minimálnym odstupom 5 mm. V častiach, kde budete napájať platne k inému materiálu sú potrebné elastické škáry s minimálnou šírkou 8 mm. To, aké škáry zvolíte závisí od vybraného spôsobu pokládky. Správne zvolené škárovanie zvyšuje stabilitu, ako aj elasticitu povrchu, keďže vďaka škáram dokážu platne lepšie absorbovať posuvy a tým sa vyhnú praskaniu jednotlivých platní.

### ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Vďaka jednoduchému čisteniu a ľahkej údržbe sú AirPave® platne ideálnym materiálom do vonkajších priestorov. Používajte prosím vhodný čistiaci prostriedok určený na starostlivosť o jemný kameň a berte prosím ohľad aj na použitý škárovací materiál.

**AirPave®**



<b>Rozmery a povolené odchýlky v parametroch</b>	Hotový produkt zodpovedá nariadeniam normy EN14411. AirPave® – hodnoty 1. triedy
Dĺžka a šírka	± 0,20 %
Hrúbka	± 5,00 %
Priamosť hrán	± 0,20 %
Pravouhlosť	± 0,25 %
Odchýlky od rovinnosti	± 0,20 %

<b>Mechanické vlastnosti</b>	AirPave® – hodnoty 1. triedy
Nasiakavosť	≤ 0,1%
Lomové zaťaženie	≥ 12000 N <sup>(1)</sup>
Pevnosť v ohybe	≥ 50N/mm <sup>2</sup>
Odolnosť voči opotrebovaniu	< 145 mm <sup>3</sup>
Odolnosť voči náhlým zmenám teploty	Podľa EN ISO 10545-9
Odolnosť voči mrazu	Podľa EN ISO 10545-12
Odolnosť voči chemickým látkam	Podľa EN ISO 10545-13

<b>Ďalšie normy</b>		AirPave® – hodnoty 1. triedy
Odolnosť proti šmyku (kyvadlom)	UNE-ENV 12633	Trieda 3
Koeficient trenia	DIN 51130	R11
Odolnosť proti šmyku (naboso)	DIN 51097	Trieda C
Stálosť farieb	DIN 51094	drží

<sup>(1)</sup> Min. 2000 N, môže sa líšiť v závislosti od modelu.