


# BRADSTONE® - Old Town 7 cm



## Technický náčrt - výrobné rozmery (mm)

Hrúbka dlažby : 68 až 74 mm



Old Town 45x45

Old Town 60x45

Old Town 60x60

Old Town 90x60

Predaj len v základných balíkoch.  
Jeden balík obsahuje 3,15 m<sup>2</sup> platní so zmiešanými formátmi jednej farby.  
Objednávka jednotlivých formátov nie je možná!

<b>Farba, vzhľad a povrchová úprava</b>	Farby : pieskocová, slonovinová (podľa ponuky aktuálneho katalógu) Povrch : štruktúrovaný povrch (imitácia pieskovca) Hrany : nepravidelne lámané a mierne zaoblené, hrany sú pohľadové (sú opracované ako povrch) Dištančné prvky : nie
<b>Popis výrobku</b>	Platne sú vyrábané ako jednovrstvové z prostého betónu odliavaním do špeciálnych foriem. Základ platní tvorí vibroliaty betón, doplnený prísadami na zušľachtenie zmesi. Povrch a hrany imitujú profil a štruktúru prirodzene zvetraného pieskovca. Platňa je farebná v celom priereze, čím je zabezpečená farebná stálosť. Vibrovaním je dosiahnuté zhutnenie a tým následne vynikajúce fyzikálne vlastnosti materiálu. Tieto výrobky sú mrazuvzdorné, odolné proti rozmrazovacím látkam, šmyku a pošmyknutiu. Zvláštnosťou Old Town platní je jej jedinečná pieskocová štruktúra a ušľachtilé farby. Jemne zakrivené a nepravidelné hrany dodávajú škáram pôvabný vzhľad. Pomocou štyroch zosúladených formátov môžete tvoriť mnoho variant pokládky.
<b>Možnosti použitia</b>	Vhodná najmä do exteriéru na chodníky, parkové a záhradné komunikácie pre peších, terasy, okolie bazénov, nádvoria rodinných domov, spevnené a okrasné plochy rodinných domov, príjazdové cesty k rodinným domom. Vyrába sa v hrúbke 7 cm, je vhodná pre pochôdzne plochy a pojazdne plochy zaťažené osobnou dopravou (do 3,5 t) pri zodpovedajúcej skladbe podkladových vrstiev a spôsobe pokládky.
<b>Charakteristika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>štruktúra prirodzene zvetraného povrchu s nepravidelne lámanými a mierne zaoblenými hranami</li> <li>zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť, odolnosť voči UV žiareniu, mrazuvzdornosť a odolnosť voči rozmrazovacím soliam</li> <li>veľká rozmanitosť tvorby vzorov vďaka navzájom zosúladeným prvkom</li> <li>kombinovateľnosť s inými výrobkami BRADSTONE</li> <li>vysoká estetická hodnota, vysoká trvácnosť</li> <li>vplyvom poveternostných podmienok sa na výrobkoch vytvorí patina, ktorá povrch zušľachtuje a je žiadaná</li> </ul>
<b>Bezpečnosť</b>	Platne sú odolné proti šmyku podľa normy STN EN 1339.

# BRADSTONE® - Old Town 7 cm



Vlastnosti výrobku	Parametre							
	Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004			Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004				
<b>Tvar a rozmery</b> Dovolené odchýlky	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Dĺžka	Šírka	Hrúbka		
	-	-	-	± 5 mm	± 5 mm	± 3 mm		
Dovolené odchýlky rozmerov	Trieda	Označenie		Trieda	Označenie			
Najväčšie rozdiely uhlopriečok	-	-		1	N			
	-	-		1	J			
<b>Fyzikálne a mechanické vlastnosti</b>	Trieda	Označenie		Trieda	Označenie			
Nasiakavosť	-	-		2	B			
Mrazuvzdornosť	-	-		3	D			
Odolnosť voči obrusovaniu	-	-		4	I			
<b>Pevnosť</b>				Trieda	Označenie			
Pevnosť v ťahu pri ohybe rozmerov A, B, C, D	-	-		2, 3, 2, 3	T, U, T, U			
Lomové zaťaženie všetkých rozmerov	-	-		140	14			
Priemerná pevnosť v ťahu pri ohybe	-	-		Splnená				
Lomová pevnosť	-	-		-				
Odolnosť voči šmyku / pošmyknutiu	-	-		Postačujúca				
Nebezpečné látky	-	-		Neobsahuje				
Reakcia na oheň	-	-		A1				
Správanie pri vonkajšom požiari	-	-		Považované za postačujúce				
Povrchová úprava	-	-		Štruktúrovaný povrch				
<b>Predpisy a normy</b>	<p>Uvedený výrobok je v zhode s požiadavkami <b>Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011</b>, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh. Dodržanie tohto nariadenia v SR upravujú právne predpisy ako <b>Zákon MDVRR SR č. 133 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MDVRR SR č. 162 Z.z.</b>, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a <b>systémy posudzovania parametrov</b>.</p> <p>Na výrobok sa uplatňujú normy : STN EN 1339 – Betónové dlaždice, požiadavky a skúšobné metódy.</p>							
<b>Technické údaje</b>	výrobné rozmery (priemerné) v mm	hrúbka v mm	prevedenie hrany	šírka škáry v mm	hmotnosť cca kg/m <sup>2</sup>	množstvo ks/paleta	množstvo cca m <sup>2</sup> /paleta	hmotnosť cca kg/paleta
Skladobné rozmery v cm								
90 x 60 (D)	880 x 585	68 až 74	nepravidelné	10 až 20	149,20	2	3,15	470,0
60 x 60 (C)	590 x 590	68 až 74	nepravidelné	10 až 20	149,20	2		
60 x 45 (B)	590 x 440	68 až 74	nepravidelné	10 až 20	149,20	2		
45 x 45 (A)	440 x 440	68 až 74	nepravidelné	10 až 20	149,20	4		
<b>Vzory kladenia</b>	všetky vzory kladenia nájdete na internetovej stránke <a href="http://www.semmelrock.sk">www.semmelrock.sk</a>							

**Pokládka**

ručná	strojová
x	-

**Zaťaženie**

pochôdzna	pojazdná do 3,5 t	pojazdná nad 3,5 t
x	x	-

Platí len v prípade správne vykonaného podlažia dláždenej plochy a správne položených dlažby podľa platných predpisov a noriem.

# BRADSTONE® - Old Town 7 cm



## Čo by ste mali vedieť

### Betón a prírodný kameň

Naše výrobky pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne varianty stvárňovania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je daná vysoká pochôdzna bezpečnosť aj v mokrom stave.

### Betón a farba

Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva z prírodných materiálov - štrku, alebo jemnej kamennej drviny, piesku, cementu a vody, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca. Výrobou podmienené farebné odchýlky vyplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologických postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním vydláždzených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomernenie vzhľadu povrchu. Prírodná "patina", ktorá sa dostaví, "zvyšťuje" výrobok. Tip: na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomerného povrchu je potrebné dbať pri pokládke na striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne. Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia.

### Vápenné výkvetvy

#### Výkvetvy sú celkom prirodzená záležitosť

Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hliny. Ako pri všetkých prírodných surovinách i kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia ložiska. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvetvy miznú po nejakej dobe samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, neobjavuje sa znova efekt výkvetov po ich vymiznutí. Výmena betónových tvaroviek alebo iné opatrenia proti výkvetom, nie sú na mieste. Starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov je najlepší recept. Dostatočné zavibrovanie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených pórov, ktoré uvoľňujú vode cestu do vnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom. Baliace fólie podporujú tvorbu kondenzovanej vody, a preto by sa malo zabrániť dlhému skladovaniu v týchto podmienkach. Cez všetky výskumy je nutné konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.

Výkvetvy sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté dažďom. Výkvetvy sa musia chápať ako dôkaz toho, že výrobky pochádzajú z prírodných surovín. Kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nie je ovplyvnená, a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.

### Normy pre betónové výrobky

Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie pochôdznych a pojazdných plôch sú v platnosti tieto normy: STN EN1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN1339 (betónové dlaždice) a STN EN 1340 (betónové obrubníky). Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný výrobok spĺňať, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných postupov sa vystavuje Vyhlásenie zhody k jednotlivým druhom výrobkov.

### Farebne melírované plochy

Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej paliete z inej vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobných šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb k rozdielnym odteňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.

### Rozmery

Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/ šírka/ hrúbka). Výnimku tvoria platne Picola, Corona Brillant, Pastella a Carat, pri ktorých sú udávané výrobné rozmery. K týmto rozmerom je treba prirátavať šírku škáry. Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladačov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná o rozmery k pokládke materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o spotrebe dlažby v "ks/m<sup>2</sup>" obsahujú i potrebné škáry (3 – 5 mm podľa predpisov pri suchom spôsobe kladenia dlažby a platní. Rastrové rozmery pri platniach s nepravidelnými hranami (výrobky rady Bradstone) obsahujú doporučenú šírku škáry od 6 do 15 mm v závislosti od typu platní.

Celkový raster pokládky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory. U požadovaných údajoch jednotlivých rozmerov podľa európskych noriem sa jedná o reálne rozmery stavebných prvkov.

### Sfarbenie

V zriedkavých prípadoch môže pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvom okoliťného prostredia dôjsť k ľahkým žltkastým alebo hnedastým sfarbeniam povrchu. Nakoľko výskyt takéhoto sfarbenia nevieme ovplyvniť nepovažujú sa za dôvod k reklamácii.

### Odpraskávanie hrán

Dlažbové prvky, platne alebo obrubníky, ktoré sú položené príliš natesno alebo je pod nimi nedostatočne pevné lôžko môžu byť už počas vibrovania plochy vystavené vzájomnému kontaktu, ktorému neodolá ani najkvalitnejší betón. Dôsledkom sú odpraskané hrany. Tieto nepredstavujú chybu výrobku ale chybu pokládky alebo výstavby lôžka. Platia smernice príslušnej STN normy.

### Vlasové trhliny


V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť povrchové trhliny (vlasové trhliny). Na suchom výrobku nie sú voľným okom viditeľné. Spozorovať sa dajú iba pri mokrom povrchu, ktorý je takmer vyschnutý. Tieto trhliny neovplyvňujú úžitkové vlastnosti výrobku.

### Umelo „zostarnuté“ výrobky

Pri umelo zostarnutých produktoch (otľakané výrobky) môžu byť hrany a ich časti výrazne a nerovnomerne odbité. Pritom môžu byť viditeľné aj časti vnútorného betónu. Aj po pokládke a používaní dlažby sa ešte môžu odlamovať časti dlažby. Prach, ktorý sa môže pri dodávke výrobkov vyskytovať na ich povrchu zmizne po určitej dobe pôsobením poveternostných podmienok.

### Reklamácie

Pri prevzatí tovaru, ešte pred jeho zabudovaním ho treba pohľadom skontrolovať. Pokiaľ sa zistia kvalitatívne nedostatky, treba tieto ešte pred pokládkou reklamovať. Pri oprávnenej reklamácií vymieňame len nami vyrobený tovar. Náklady na pokládku obvykle neuhrádzame. Pri neoprávnenej reklamácií platí náklady s ňou spojené zákazníkom.



Striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne.

### Upozornenie

Údaje v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie o výrobku, jeho používaní a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závislosti na spôsobe práce, podkladu a použitých materiálov pri pokládke. **V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.**